ABS GF-4

image.png	image.png	image.png

Филамент: Filamentarno! ABS GF-4.

Принтер: QIDI Q1 pro.

Стол: родная PEI пластина.

Слайсер: OrcaSlicer

Температура стола: начать с 90, далее можно на 85.

Температура сопла: 250. Сопло только закаленное! материал абразивен.

Температура камеры: если хочется большей прочности, то 50-55, или вообще не включать, при закрытой камере температура стабилизируется достаточно.

Скорость: 30-40.

Коэффициент потока: 0,96

PA: 0,032.

Обдув только на нависаниях до 25%, боковой выключен.

Откат : 0,5.

Клей: карандаш PVP

Лучше сушить, пользовал сушилку Creality на ее стандартных настройках, не менее пары часов (в квартире не слишком влажно)

На фото детали уже слегка побитые процессом эксплуатации.

Автор: https://t.me/FreemanD_55

Revision #1
Created 2026-09-24 08:46:58 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 08:47:55 UTC by Rachpilpk