# ABS/PBT GF-13

| | | |
|---|---|---|
| image.png | image.png | image.png |

Филамент: Filamentarno! ABS/PBT GF-13.

Принтер: QIDI Q1 pro.

Стол: родная PEI пластина.

Слайсер: OrcaSlicer

Температура стола: 90-100.

Температура сопла: 270. Только закаленное! Материал абразивен.

Температура камеры: 60

Скорость: 20-40

Коэффициент потока: 0,92

PA: выключен

Обдув выключен, на нависаниях до 30%, боковой выключен.

Откат : стоял 0,8, но не игрался с ним так как артефактов не заметил, возможно можно и уменьшить.

Клей: карандаш PVP

Лучше сушить, пользовал сушилку Creality на ее стандартных настройках, не менее четрех часов (в квартире не слишком влажно)

На фото - рукоятка дверцы принтера, а также термочувствительная деталь обдува для другого принтера.

Автор: https://t.me/FreemanD_55

---

Revision #1
Created 2026-09-24 08:57:55 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 09:39:30 UTC by Rachpilpk