Ateko Carbex MF

image.png	image.png	photo_2025-09-27_16-42-44.jpg
image.png	image.png	

Qidi x max 3 с хотендом 2й версии

Сопло: 285 стол: 100

Камера на 35, температура в камере при печати 44

Ateko Carbex MF

100% заполнение

Pa - 0,028

Скорость: 50 внешний периметр

200 остальная

Усадка нет, но заложил в масштаб 100.15%

Обдув 9%

Печать длилась 62 часа.

Размер детали 285x200мм.

Учитывая, что катушки с филаментом по 750 грамм, было 4 смены материала (последняя с половины катушки, для перестраховки) смену производили без остановки, путем ручной подачи.

Автор: https://t.me/CheshirCat696

Revision #1
Created 2026-09-24 10:00:06 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 10:01:24 UTC by Rachpilpk