PP-CF

PP CF от 3d-club

250 сопло;

90 стол;

Охлаждение выключено, на мостах 20%;

Откат 1 мм и 25 мм/с если не калибровать откаты;

Высота слоя 0.15-0.2 мм;

Кайма снаружи 5-10 мм;

Скорость от 20-30 мм/с;

Ускорения 1000-3000 мм/с^2;

Скорость печати первого слоя 15 мм/с;

Ширина слоя на всё от 0.5 до 0.6 мм;

Перекрытие линий заполнения 15%-20%;

Усадка вышла 3%.

Печатал на фр4

Автор: https://t.me/bogdankhudaidatov

Revision #2
Created 2026-09-24 10:32:21 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 10:32:47 UTC by Rachpilpk